

923.GMAT
VERNIS DTM MAT

NATURE DU PRODUIT	ACRYLIQUE	BUSE (PROJECTEUR)	1,3 - 1,5 mm
ASPECT	MAT	PRESSIIONE D'APPLICATION (Bar)	3 projecteur-buse 2 projecteur -buse
COULEUR	INCOLORE	NUMERO DE COUCHES	2
RESIDU SEC	45 ± 1 %	INTERVALLE ENTRE LES COUCHES	10'
POIDS SPECIFIQUE	1,13 ± 0.05 Kg/L	EPAISSEUR DU FILM SEC	35 - 45 micron
VISCOSITE' DE VENTE	15" ± 1" DIN 4	DESSECHEMENT	10'
VISCOSITE' D'APPLICATION	15" ± 1" DIN 4	CUISSON	30' a 60°C Temperature du metal

MIXING RATIO

PRODUIT	923.GMAT	100 en poids
DURCISSEUR	993.MS--	30 en poids
DILUANT	PAS DE DILUANT	

I dati forniti su questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza. Tuttavia devono essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda eventuali diritti di proprietà di terzi e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti (oltre al tipo di supporto, condizioni di essiccazione, etc. etc...) avvengono fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.